

鑄鉄用 ガス溶接棒

CF-G(C) *

鑄鉄の補修肉盛用

用 途

酸素－アセチレンガス溶接による、各種鑄鉄品の巣埋めや肉盛、割れ補修などの溶接。

特 性

- ・ CF-G(C)は当社独自の成分の鑄鉄溶接材料で、専用のフラックス(CF-G フラックス)を用いて鑄鉄のガス溶接に使用し、良好な溶接性を示します。
- ・ 溶着金属の組織や色調は母材と同一で、溶着性、流動性、切削性等も極めて良好です。

溶接材料の化学成分一例(%)

銘 柄	C	Si	Mn	P	S
CF-G(C)	3.6	3.6	0.24	0.27	0.07

製品寸法

棒 径 mm	5 6 8	棒長 mm	約 400
--------	-------	-------	-------

鑄造芯線のため、表面状態や長さにバラツキがあります。