

プラズマ粉体溶接用粉末材料

TP-STL-21

Co 合金ステライト#21

粉末材料の化学成分一例 (%)

C	Si	Ni	Cr	Mo	Co
0.3	1.3	2.5	27.5	5.5	残

粒 度	硬 さ	摘 要
63~212 μ m	HV290~340	耐食・耐熱・耐摩耗用